

FLEXAKUSTIK Клей для акустического поролона

Состав:

влагостойкий клей на акриловой основе для пенополиуретана.

Хранение и эксплуатация:

Температура транспортировки и хранения: от +5°C до +40°C.

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 мес. с даты изготовления, указанной на этикетке.

Масса нетто 3, 8, 15 кг.

FLEXAKUSTIK-клей применяется для приклеивания плит FLEXAKUSTIK при комнатной температуре и относительной влажности воздуха не более 80%. Клей наносится на основание велюровым валиком с коротким ворсом (длина ворса до 4мм). Расход в зависимости от типа поверхности - 200-300 гр/м².

Предварительная грунтовка поверхности позволит снизить расход клея. Время образования поверхностной пленки - 5-10 мин. Полное высыхание - 12 часов при температуре воздуха в помещении +25°C и относительной влажности воздуха 60%.

